



Verarbeitungsmerkblatt

Schimmel Stopp Anstrichsystem

Voranstrich - Schimmel-Stopp SS1 hellgrau
Schlussanstrich - Schimmel-Stopp SS2 weiß

Produktbeschreibung	<p>Pulverkonzentrat + 50 %Wasserzugabe = Schimmel- Stopp Anstrichsystem Schimmel-Stopp SS1 hellgrau und SS2 weiß bestehen aus einer Kombination von pulverisierten Wirkstoffkomponenten, die unter Zugabe von Wasser reagieren und aushärten. Die Pulverkonzentrate sind frei von Bioziden und Weichmachern.</p> <p>Das Anstrichsystem kann direkt auf die mit Schimmel befallenen Flächen angewendet werden. Durch die natürliche Wirkung des alkalischen Milieus in dem Anstrichsystem, werden Schimmelmilz und Sporen inaktiv und dauerhaft beerdigt. Das feuchtigkeitsregulierende System ist speziell für Wandflächen, auf deren Oberfläche, Tauwasserbildung durch Wärmebrücke entstehen kann, entwickelt worden. Das System ist sowohl aktiver als auch passiver Langzeitschutz gegen Schimmelbefall. Die Fertigmischungen können bedenkenlos in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.</p>
Anwendungsbereiche	Wohnräume, Küchen, Bäder, Garagen, Keller, Werkhallen, Stallungen, Hallenbäder, Verkaufsräume und Flächen in der Lebensmittelproduktion
Untergrundvorbereitung	Leimfarben, Kalkanstriche, geschädigte Putze sowie alte und mehrfach überstrichene Tapeten, sowie lockere Altanstriche sind grundsätzlich zu entfernen. Gipsputzflächen und stark saugende Untergründe müssen mit biozem C 30 transparenter Voranstrich vorbehandelt werden. Bei Wandfeuchte müssen die Flächen mit biozem Wasser Stopp WS 2 vorbehandelt werden. Hersteller kontaktieren.
Grundrezeptur	1 kg Pulverkonzentrat + 0,5 Liter Wasserzugabe. Für Kleinflächen kann die benötigte Pulvermenge individuell entnommen und gemäß Grundrezeptur mit Wasser angemischt werden.
Mischvorgang	Pulverkonzentrat und Wasser mit Bohrmaschine und Flügelrührwerk knollenfrei vermischen. Mischung ca. 15 Minuten sumpfen (ruhen) lassen. Hiernach nochmals gut durchmischen und erst dann verarbeiten.
Verarbeitungszeit	3 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von ca.20°C Gelegentliches Umrühren hält die Fertigmischung geschmeidig. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Verarbeitungszeit, bei höheren verkürzt sie sich Das angemischtes fertige Produkt erhärtet nicht durch Luftkontakt, sondern Wasseraufnahme, nach ca. 6 Stunden läßt sich die Mischung nicht mehr verarbeiten.
1. Arbeitsgang	Voranstrich Schimmel-Stopp SS1, hellgrau, satt auftragen. Der erste Arbeitsgang mit Schimmelschutz SS1 hellgrau, kann direkt auf die mit Schimmel befallenen Flächen aufgetragen werden. Bei starkem Schimmelbefall sollte die Fläche mit Wasser und Schwamm vorgereinigt werden. Schichtstärke: > 0,2 mm Verbrauch: > 250 g /m ² Pulverkonzentrat Überarbeitung: frühestens nach 24 Stunden mit Schimmelschutz SS2 weiß überarbeiten.
2. Arbeitsgang:	Schlussanstrich Schimmel-Stopp SS2 weiß, aufbringen. Schichtstärke: > 0,3mm Verbrauch: > 350 g/m ² Pulverkonzentrat
Verarbeitungswerkzeug	Es empfiehlt es sich kleine Farbrollen bis zu einer max. Breite von 130 mm zu verwenden um die notwendige Materialmenge pro Anstrichgang wie eine Beschichtung aufzubringen. Für Kleinflächen kann auch ein Pinsel verwendet werden.
Anwendungshinweis	Langzeitgarantie gegen erneuten Schimmelbefall. Beim Auftragen des Schimmelschutz Anstrichsystems SS1und SS2 ist zwingend notwendig, die vorgebende Gesamtmaterialmenge von > 250 g SS1 + >350 g SS2 = > 600g /m² Pulverkonzentrat plus 50 % Wasserzugabe aufzubringen. Die grenzenden Flächen die nicht befallen, aber gefährdet sind, müssen ca. 20 cm darüber hinaus mitbehandelt werden. (siehe Garantieerklärung biozem)
Materialfarbe	SS1 hellgrau, SS2 weiß

Verarbeitungstemperatur	nicht unter 0 °C
Lagerung	geschlossen 24 Monate, trocken lagern.
Gefahrenhinweise	reizt die Augen und die Haut
Transportgefahrgut	Nein
Umwelt	Material kann im ausgehärteten Zustand auf einer Hausmülldeponie als Bauschutt entsorgt werden.
Sicherheitsmaßnahmen	Wie bei Zementprodukten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ist vom Körper zu entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Verarbeitungsmerkblatt Mineralfarbe Plus in der Version Mai 2020.

biozem • Am Bahndamm 13-15 • 29693 Hademstorf
Tel. +49 511-530 73 57 0 • www.biozem.de

Anmerkung: Die in dieser Liste gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte und die besonderen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.